

Geschaffen,
um die Zukunft zu schützen.



MAGRIPOL
DIE NATÜRLICHE ISOLATION

PREMIUM

FLACHS
ETA 12 / 0189
EUROPÄISCH TECHNISCHE ZULASSUNG

-  Leichte Montage ohne Staubbildung und ohne Reizgefahr
-  Thermische Langzeitwirkung
-  Optimale Schall-und Wärmedämmung
-  Feuchtigkeitsregulator
-  Natürliches Produkt aus Flachsfasern
-  Von Natur aus kein Schimmel, keine Parasiten und Insekten
-  Respektiert die Gesundheit der Bewohner und der Handwerker



Geschaffen, zum Schutz des Lebensraums.

Schutz vor Kälte und Wärme.
Feuchtigkeitsregulator.
Atmungsaktiv.
Akustische Dämmung.
Kein Parasiten- oder Schimmelbefall.
Kein Ausstoss toxischer Gase.



Geschaffen, um die Umwelt zu bewahren.

Natürlicher Dämmstoff aus Flachsfasern.
Reduzierte Umweltbelastung.
Ökologische Produktionsverfahren.
Ermöglicht Energieeinsparungen.



Geschaffen, um die Montage zu vereinfachen.

Geringes Gewicht.
Präziser Zuschnitt.
Schnelle Montage.
Gesundes Produkt.
Wenig Staubbildung.



Geschaffen für die Bauindustrie.

Ausgezeichneter Lambda-Wert.
Ausgezeichnetes Dicken/Leistungsverhältnis.
Vertikale Stabilität.
Horizontale Elastizität.



Geschaffen mit Schweizer Know-How.

Forschung, Entwicklung und Qualitätskontrolle.
Patentiert Technologien.
Schweizer Qualität und Präzision.

λ 0,036

Natürliche, ökologische Dämmstoffe aus Flachsfasern



PREMIUM

Platten und Rollen

Brandklasse (VKF) 4.3 Euroklasse E (EN 13501-1)

Magripol Premium Qualität garantiert beste thermische und akustische Dämmleistung bei gleichzeitig höchstem Wohnkomfort durch optimale Feuchtigkeitregulierung. Ohne Klebstoff und chemische Zusätze.

PREMIUM-PLUS

Platten und Rollen

Brandklasse (VKF) 5.3 Euroklasse Cs2d0 (EN 13501-1)

Die Produkte PREMIUM + werden einer ökologischen Brandschutzbehandlung unterzogen, die weder Borsalz, Halogene, Borax, noch Phosphate enthält.



Zusammensetzung	Prozentsatz
Natürliche Pflanzenfasern	88 %
Bindefasern	12 %

Dichte	Nominaler Wert des Wärmedurchlasswiderstand	Abfallender Wert des Wärmedurchlasswiderstand	Wasserdampfdiffusionswiderstand (μ)
(kg/m ³) EN 1602	(W/mK) EN 12667	(W/mK) EN 12667	(mg/m ² .h.Pa)
30 (+/- 3)	0,036	0,038	=1

		Masse			Verpackungseinheit			Wärmedurchlasswiderstand	U
Artikelnummer		Dicke	Länge	Breite	Platten/ Pack	Pack/ Palette	Fläche	R	1/R
PREMIUM	PREMIUM PLUS	(mm)	(mm)	(mm)			(m ² /Palette)	(m ² K / W)	(W/m ² K)
764015258 103	764015258 144	45	1250	600	14	8	84,00	1,25	0,80
764015258 116	764015258 157	60*	1250	600	10	8	60,00	1,67	0,60
764015258 117	764015258 117	80*	1250	600	8	8	48,00	2,22	0,45
764015258 106	764015258 147	100*	1250	600	6	8	36,00	2,78	0,36
764015258 107	764015258 148	120	1250	600	5	8	30,00	3,33	0,30
764015258 108	764015258 149	140	1250	600	4	8	24,00	3,89	0,26
764015258 114	764015258 155	160	1250	600	4	8	24,00	4,44	0,23
764015258 109	764015258 150	200	1250	600	3	8	18,00	5,56	0,18
764015258 104	764015258 152	220	1250	600	3	8	18,00	5,79	0,17
764015258 110	764015258 151	250	1250	600	3	6	13,50	6,94	0,14

* Auch erhältlich als Spezialmass mit 48 cm Breite, für die Montage zwischen Dachbalken.

		Masse			Verpackungseinheit			Wärmedurchlasswiderstand	U
Artikelnummer		Dicke	Länge	Breite	Platten/ Pack	Pack/ Palette	Fläche	R	1/R
PREMIUM	PREMIUM PLUS	(mm) EN 823	(mm) EN 822	(mm) EN 822			(m ² /Palette)	(m ² K / W) EN 12667	(W/m ² K)
764015258 100	764015258 141	60	6500	600	2	8	62,40	1,67	0,60
764015258 101	764015258 142	80	4400	600	2	8	42,24	2,22	0,45
764015258 102	764015258 143	100	3400	600	2	8	32,64	2,78	0,36

Platten

Rollen

Anwendungen:
Flexible und komprimierbare Platten und Rollen,
geeignet für die Dämmung von Dächern,
Dachböden und Wänden.



Horizontale Elastizität - geringes Setzungsmass - vertikale Stabilität

MAGRIPOL S.A. Z.I.2 Chemin des Îles 108, 1860 Aigle – Schweiz - Tel. +41 24 4685757 Fax. +41 24 4685758 www.magripol.com info@magripol.com

Dieser QR Code
ermöglicht den Zugang zu
unserer Website
www.magripol.com



Ihr Vertriebspartner: